



3M · SELETTIVA DA ESTERNO · MULTISTRATO SENZA METALLI

3M Prestige 40 Exterior

La Prestige più schermante: il 71% dell'energia solare respinta su vetrocamera e il 53% di abbagliamento in meno, con riflessione esterna minima e tecnologia senza metalli.

71%

energia solare respinta
(vetrocamera chiaro)

37%

luce visibile trasmessa

0,29

fattore solare g

99,9%

raggi UV bloccati

Prestazioni su vetrocamera chiaro

Energia solare respinta		71%
Luce visibile trasmessa		37%
Riflessione esterna		7%
Riduzione abbagliamento		53%

Valori per tipo di vetro

VALORE	VETRO SINGOLO CHIARO	VETROCAMERA CHIARO	VETRO SINGOLO COLORATO	VETROCAMERA COLORATO
Luce visibile trasmessa	42%	37%	25%	22%
Luce riflessa esterna	6%	7%	5%	6%
Luce riflessa interna	5%	13%	5%	12%
Energia solare totale respinta	61%	71%	67%	77%
Fattore solare g	0,39	0,29	0,33	0,23
Selettività LSG	1,1	1,3	0,8	1
Raggi UV bloccati	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Riduzione guadagno termico	53%	59%	47%	55%
Riduzione abbagliamento	53%	53%	53%	53%

Valori 3M secondo EN 410, dalla scheda tecnica 3M Italia, con pellicola su vetri di riferimento 3M chiari e colorati. Valori indicativi, non di specifica: al sopralluogo verifichiamo vetro, esposizione e stress termico.

Ideale per

Vetrata a sud e ovest

Uffici con schermi e postazioni

Abitazioni molto esposte

Facciate di pregio senza specchio

Applicazione

- Sul lato esterno del vetro, senza smontare serramenti
- Dalla nostra rete di applicatori qualificati e certificati
- Pulizia, applicazione a umido, rifilo

Scheda tecnica ufficiale 3M · michaelfilms.it/schede-tecniche/3M-Prestige-40-Exterior-scheda-tecnica.pdf