



3M · SELETTIVA DA ESTERNO · MULTISTRATO SENZA METALLI

3M Prestige 70 Exterior

Centinaia di strati ottici senza metalli: il 63% della luce passa, il 61% dell'energia solare resta fuori su vetrocamera. Nessun effetto specchio, nessuna corrosione: la facciata resta com'è.

61%

energia solare respinta
(vetrocamera chiaro)

63%

luce visibile trasmessa

0,39

fattore solare g

99,9%

raggi UV bloccati

Prestazioni su vetrocamera chiaro

Energia solare respinta		61%
Luce visibile trasmessa		63%
Riflessione esterna		12%
Riduzione abbagliamento		20%

Valori per tipo di vetro

VALORE	VETRO SINGOLO CHIARO	VETROCAMERA CHIARO	VETRO SINGOLO COLORATO	VETROCAMERA COLORATO
Luce visibile trasmessa	71%	63%	42%	38%
Luce riflessa esterna	7%	12%	6%	7%
Luce riflessa interna	7%	14%	5%	13%
Energia solare totale respinta	52%	61%	61%	71%
Fattore solare g	0,48	0,39	0,39	0,29
Selettività LSG	1,5	1,6	1,1	1,3
Raggi UV bloccati	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Riduzione guadagno termico	41%	45%	39%	43%
Riduzione abbagliamento	20%	20%	20%	21%

Valori 3M secondo EN 410, dalla scheda tecnica 3M Italia, con pellicola su vetri di riferimento 3M chiari e colorati. Valori indicativi, non di specifica: al sopralluogo verifichiamo vetro, esposizione e stress termico.

Ideale per

Uffici e open space

Abitazioni con vetrate ampie

Vetrine e hotel

Facciate dove non si vuole l'effetto specchio

Applicazione

- Sul lato esterno del vetro, senza smontare serramenti
- Dalla nostra rete di applicatori qualificati e certificati
- Pulizia, applicazione a umido, rifilo

Scheda tecnica ufficiale 3M · michaelfilms.it/schede-tecniche/3M-Prestige-70-Exterior-scheda-tecnica.pdf