



3M · RIFLETTENTE DA ESTERNO · METALLIZZATA ARGENTO

# 3M Silver 15 Exterior

Pellicola metallizzata argento da esterno: respinge fino all'89% dell'energia solare, riduce l'abbagliamento di oltre l'80% e dà la massima privacy di giorno con l'effetto specchio.

**86%**

energia solare respinta  
(vetrocamera chiaro)

**15%**

luce visibile trasmessa

**0,14**

fattore solare g

**99%**

raggi UV bloccati

## Prestazioni su vetrocamera chiaro

|                         |                        |     |
|-------------------------|------------------------|-----|
| Energia solare respinta | <div><div></div></div> | 86% |
| Luce visibile trasmessa | <div><div></div></div> | 15% |
| Riflessione esterna     | <div><div></div></div> | 61% |
| Riduzione abbagliamento | <div><div></div></div> | 81% |

## Valori per tipo di vetro

| VALORE                         | VETRO SINGOLO CHIARO | VETROCAMERA CHIARO | VETRO SINGOLO COLORATO | VETROCAMERA COLORATO |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| Luce visibile trasmessa        | 17%                  | 15%                | 10%                    | 9%                   |
| Luce riflessa esterna          | 61%                  | 61%                | 61%                    | 61%                  |
| Luce riflessa interna          | 56%                  | 54%                | 23%                    | 27%                  |
| Energia solare totale respinta | 81%                  | 86%                | 84%                    | 89%                  |
| Fattore solare g               | 0,19                 | 0,14               | 0,16                   | 0,11                 |
| Selettività LSG                | 0,9                  | 1,1                | 0,6                    | 0,8                  |
| Raggi UV bloccati              | 99%                  | 99%                | 99%                    | 99%                  |
| Riduzione guadagno termico     | 77%                  | 79%                | 75%                    | 78%                  |
| Riduzione abbagliamento        | 81%                  | 81%                | 82%                    | 81%                  |

Valori 3M secondo EN 410, dalla scheda tecnica 3M Italia, con pellicola su vetri di riferimento 3M chiari e colorati. Valori indicativi, non di specifica: al sopralluogo verifichiamo vetro, esposizione e stress termico.

## Ideale per

Vetrature a sud e a ovest molto esposte

Uffici con postazioni al computer

Capannoni, magazzini e lucernari

Facciate dove serve privacy di giorno

## Applicazione

- Sul lato esterno del vetro, senza smontare serramenti
- Dalla nostra rete di applicatori qualificati e certificati
- Pulizia, applicazione a umido, rifilo

Scheda tecnica ufficiale 3M · [michaelfilms.it/schede-tecniche/3M-Silver-15-Exterior-scheda-tecnica.pdf](https://michaelfilms.it/schede-tecniche/3M-Silver-15-Exterior-scheda-tecnica.pdf)